



Title	コンクリート中の鉄筋の発錆実験 その5 - 防錆剤添加量が多い場合(実験5) その1 -
Author(s)	具志, 幸昌; 和仁屋, 晴謹; 伊良波, 繁雄
Citation	琉球大学工学部紀要(18): 53-59
Issue Date	1979-11
URL	http://hdl.handle.net/20.500.12000/17707
Rights	



コンクリート中の鉄筋の発錆実験 その5
—防錆剤添加量が多い場合(実験V) その1—

具志幸昌* 和仁屋晴謹* 伊良波繁雄*

**Experimental Studies on Corrosion of Steel
Bars in Concrete, V**

—In Case of Over-dosage of Corrosion
Inhibitors (Experiment V), I—

Yukimasa GUSHI, Haruyoshi WANIYA, Shigeo IRAHA

Synopsis

There has been said that the more salt in concrete needs the more dosage of inhibitors in concrete to prevent steels from corrosion. In Okinawa Prefecture, the reinforced concrete structures contain too much quantity of salt in their body concrete, and the serious damages of the structures due to steel corrosion have been prevailing overall the Prefecture.

In this series of experiments, over-dosed corrosion inhibitor is contained in concrete to prevent steels from rusting.

The experimental factors are salt content and dosage of inhibitor in concrete, and the levels of the former are 0.05, 0.15 and 0.75% of salt by weight of concrete and the levels of latter are two, three and four times as much as standard dosage of inhibitor which the makers specify. The experiments have been done in accordance with so-called "Experimental Design".

The two-times-dosage of inhibitor is quite enough to inhibit the corrosion of steels in the concrete containing salt as much as 0.75% by weight. Three-and four-times-dosages are sufficient for preventing steels in the concrete containing as much as 0.15% salt from rusting. But the dosages couldn't inhibit the corrosion of steels in the concrete with 0.75% salt contained.

This result seems to be quite strange, but it is concluded as in Experiments I that "when there are contained much salt (for instance, over 0.50% by weight of concrete in experiments I), the more inhibitor exists, the more corrosion of steels results"

Up to 9 month after embedding steels in concrete, an two-times-dosage of inhibitor seems to be quite enough for preventing steels in the concrete with 0.75% salt from rusting. The water cement ratio of 50 % may contribute to the above result.

1. はじめに

防錆効果のある化学物質（亜硝酸ソーダーやクロム酸カリ等）や市販防錆剤を使った場合の防錆効果や、それらの使用がコンクリートの性質に及ぼす影響については色々と研究され、発表されている^{1)~20)}。筆者も防錆剤の効果を含めて、コンクリート中の鉄筋の防錆方法について一連の研究を行ってきており、一定の成果を収めている^{21)~23)}。一方、沖縄県下の実在鉄筋コンクリート構造物の調査^{24)~26)}によれば、海砂やその他の源泉から由来する食塩分が多量にコンクリート中に入りこみ、鉄筋を腐食させ、構造物に多大の損害を与えている。鉄筋コンクリート構造物の塩害は沖縄県下に慢延している。実在構造物のコンクリート中の塩分量は驚くべき程の量に達しており^{26, 28)~30, 31)~33)}、その様な高い塩分量に対しては、筆者のこれまでの研究によれば、通常の防錆措置（水セメント比を小さくする、かぶりを厚くする、防錆剤を使用する等をさす。海砂を洗って塩分を除去することは含まない）では効果があがらないことが判明している。今の所、海砂を洗って塩分量をさげると、外部から塩分が硬化後のコンクリートに入りこまぬような措置を講じる以外方法はないように思われる。

筆者は現実存在する海砂の高塩分量⁴⁵⁾に対し適応できる防錆方法はないかと考え、その一つの方法として、防錆剤の大量使用を考えついたわけである。筆者の今迄の研究では、防錆剤の使用はメーカー推奨標準量の2倍量（以下、単に2倍量と呼ぶ）までで、0.05%までの塩分量（これは配合時のコンクリート重量に対するもので、特にことわらない限り、こう云う表現をする）に対しては、他の適切な防錆措置と併用することによって、鉄筋の発錆を有効に抑制できるし、0.10%の塩分量に対しても、2倍量の防錆剤使用は、或程度の発錆はさけられないにしても、顕著な防錆効果が認められている^{23, 25, 46)}。それ以上の塩分量に対しては、防錆効果は認められても発錆量は多く、2

年を出でずして、鉄筋の発錆のため、コンクリートは破壊され、鉄筋に沿う亀裂が生じている場合が多い。また、コンクリート中の塩分が0.5%以上になると、2倍量までの防錆剤の使用なら、防錆剤量が多い程発錆量も多いと云う逆効果現象も一部にみとめられている^{27, 29, 40)}。これは一部で指摘されているように、防錆剤の使用量が少くとも多くとも効果がない⁴⁷⁾とか、塩分量にくらべて防錆剤の使用量が少ない時は、局所的な発錆をかえって刺激する⁴⁸⁾とか云われていることに対応する現象であろう。

2. 実験計画・供試体製作

本実験では1、で述べた事実をふまえて、防錆剤量はメーカー標準量の2倍量、3倍量、4倍量とし、塩分量は0.03%、0.15%、0.75%の3水準づつとした。実験計画法の直交表 $L_9(3^4)$ を用いて、上記2因子をわりつけてある。わりつけの様子および、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月の鉄筋の発錆面積の測定結果は表-1にかかげてある。因子とその水準の内容については表-2に一括して示してある。水セメント比は50%一種でスランプは10cmを目標とした。配合は表-3に示してある通りである。

使用材料のうち、セメントは市販品で普通ポルトランドセメントである。使用の都度購入し、比重試験と強度試験を行った。比重は3.16で4週圧縮強さは380~395kg/cm²、平均387kg/cm²であった。細骨材は沖縄県下で一部使われている台湾産の川砂である。石灰岩の砕砂がまじっている。ブリージングは少ないので、従来の沖縄県産の海砂にくらべ、粒度分布はかなりよいものと思われる。実験I、IIで使用した海砂にくらべ比重・吸水量も格段にすぐれている。主な性質を表-4に示しておく。粗骨材は沖縄本島北部の本部半島産出の硬質石灰岩砕石を使用した。粗骨材としては全国レベルでみても良質の方に属する。主な性質を表-5に示す。防錆剤以外の混和材料は使っていない。防錆剤

※単に筆者が入手できた文献のうち、主だったものを挙げてある。

表-1 わりつけ及び発錆面積データ(実験V)

実験番号	実験順序	列(1)要A	番(2)因D	データ(発錆面積, $\times 10^{-1} \text{ cm}^2$)												28日強度	
				3ヶ月			Σ	6ヶ月			Σ	9ヶ月			Σ		
1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
2	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337
3	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329
4	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
5	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338
6	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333
7	7	3	1	14	1	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323
8	3	3	2	62	93	33	188	132	79	50	261	25	74	97	196	320	
9	1	3	3	63	11	18	92	37	23	10	70	42	32	22	96	313	
			Σ				298				331				292		

w/c = 50% かぶり = 2 cm

表-2 因子および水準(実験V)

因子	因子記号	水準		
		1	2	3
塩分量*	A	0.03%	0.15%	0.75%
防錆剤**	D	2倍量	3倍量	4倍量

注 * 配合時のコンクリート重量に対する値
 ** メーカー推奨標準量に対する値

表-3 配合表(実験V)

粗骨材の最大寸法(mm)	スランプの範囲(cm)	空気量の範囲(%)	水セメント比(%)	細骨材率(%)	単位量(kg/m ³)				
					水 W	セメント C	細骨材 S	粗骨材 G	混和剤(防錆剤) (ℓ/m ³)
20	10±1	1.5	50	40.4	197	394	712	1080	6~12

表-4 細骨材の性質

名称	比重	吸水量(%)	粗粒率	粗度、通過百分率、ふるい目の開き(mm)						
				5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	Ⅲ
台湾産川砂	2.64	1.00	2.42	100	92	74	53	31	14	0

表-5 粗骨材の性質

名称	最大寸法(mm)	比重	吸水量(%)	単位重量(kg/m ³)	すりへり減量(%)	粗粒率	粗度、通過百分率、ふるい目の開き(mm)						
							25	20	15	10	5	2.5	Ⅲ
本部石	20	2.71	0.24	1,600	21.9	6.51	100	95	83	49	4	1	0

は市販品で実験Iと同じものである。標準量とるのは、海砂に対してメーカーが指定してある量である。混練水は沖縄本島の知念半島沖で採取した海水を主として使い、海水中の食塩分を3.16%と考え、不足分を粗製塩(専売公社発売品)で補った。海水中の食塩分はCl⁻イオンの化学分析結果から推定したものである。なお、粗製塩の分析表を表-6に示しておく。

コンクリートの混練は全材料を投入してから3分間行った。防錆剤は計量後、混練用水の一部とまぜておいてから、ミキサーに投入してある。

供試体の大きさは20(幅)×12(高さ)×30(長さ)cmの直方体で、実験I、IIと同じ大きさである。鉄筋は20cmの長さに切ったものを平行に3本並べて配置し、所定のかぶり(2cm)を保つためには、鋼材で作った定規を使った。鉄筋は19mmの丸鋼でSR 24に属する。引張強さは45.8kg/cm²である。黒皮をワイヤーブラシでおとして、紙ヤスリで仕上げたものを使用してある。供試体は実験I、IIと全く同じなので、その他の点については既報(2, 25)を参照してほしい。

供試体は製作後1週間は室内に放置し、その後、土木工学ビル屋上に移し、製作時の上側(鉄筋のある側)を上にして、自然放置した。

表-6 粗製塩の分析結果

イオン名	Cl ⁻	Na ⁺	Mg ⁺⁺	K ⁺	SO ₄ ⁻	CO ₃ ⁻
%	60.3	39.5	0.02	0.02	0.10	0.05

3. 実験結果と考察

3ヶ月目、6ヶ月目、9ヶ月目に鉄筋をとり出して、錆面積を測定した。各実験番号毎に3個の供試体から1本づつとり出し、合計3本の鉄筋について測定してある。3ヶ月と6ヶ月とは同一供試体であり、9ヶ月は別の新しい供試体である。供試体のとり出し方は勿論、乱数表を使つての任意抽出であるが、供試体からの鉄筋のとり出し順序は最初の時は端に位置するもの（つまり3ヶ月と9ヶ月がこれに相当する）をとり出し、次は中央のものをとり出した。とり出した後は供試体と同一水セメント比のモルタル（この場合は50%）で補修した後、元の放置場所に戻しておいた。

表-1をみてすぐ判る様に、防錆剤の防錆効果は十分に発揮されていて、零が並んでいる。塩分量水準1と2（0.03%と0.15%）までは防錆剤の各水準とも、防錆効果十分で、9ヶ月に至るも、全然発錆がみられない。

塩分量水準3（0.75%）では様子がかなり違って、どの防錆剤水準でも発錆がみられる。しかし、防錆剤量によって、防錆効果には大きな差がある。防錆剤が一番少ない水準1つまり（2倍量）のときは3ヶ月でごく微量（最大発錆面積率1.2%）の発錆をみただけで、6ヶ月、9ヶ月目の試料は全然発錆がない。つまり、0.75%の塩分に対し、D₁（2倍量）は有効に発錆を抑制しているわけである。これに対して、防錆剤量の多い水準2（3倍量）と3（4倍量）とでは、かなりの発錆が3ヶ月からみられ、漸増のかたちで9ヶ月に至っていることがうかがえる。特にD₂は最大発錆面積率は11.0%に達するものがあり、防錆効果はみとめられない。しかしこの供試体はかぶりコンクリートに何等かの欠陥があったのかも知れない。D₂水準での3ヶ月と9ヶ月での最大発錆面積率は夫々7.8%と8.1%とであり、水セメント比が大きければ発錆量はもっと多くなっていたと思われる。この様な現象は逆効果（塩分量が多い時、防錆剤量を多く加えた方が、発錆面積が大きくなる現象をさす）と呼んでいるが、

実験Iの塩分量水準A₁（1.0%）でも類似な現象がみられた^{23, 25, 10}。

表-7 分散分析の結果(実験V)

因子	材令	3ヶ月	6ヶ月	9ヶ月
A		**	**	**
D		*	**	**
A×D		*	**	**

** 1%以下の危険率で有意

* 5%以下の危険率で有意

分散分析の結果は表-7に示してあるが、因子Aの影響は3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月共に1%以下の危険率で有意であり、塩分量の多少が発錆に及ぼす影響の大きさを示してくれており、従来の実験と同一の傾向である。防錆剤量Dの影響も3ヶ月が5%台の有意で、他の6ヶ月、9ヶ月では1%以下の危険率で有意になっており、防錆剤量の多少も発錆量の多少に大きな影響ありとなっている。この傾向は従来の実験では、多因子多水準実験であることと、塩分量との複雑なからみあいから分散分析上ではあまりはつきりとはでてこなかったことである。本実験でも、AとDとの交互作用はDと同程度に大きいので、Dの影響を論じるときは、やはり、塩分量を同時に考慮しなくてはならない。

表-8 平均値差の検定結果(実験V)

因子	材令	3ヶ月	6ヶ月	9ヶ月
A ₁ ~A ₂		小	小	小
A ₁ ~A ₃		***	***	***
A ₂ ~A ₃		***	***	***
D ₁ ~D ₂		**	***	**
D ₁ ~D ₃		小	小	○
D ₂ ~D ₃		小	**	○

*** 0.1%以下の危険率で有意

** 1%以下の " "

○ 10%以下の " "

水準間の平均値差検定結果は表-8の通りで、因子Aでは、発錆しているA₃水準と、発錆のみられない他の水準A₁, A₂との間に、3ヶ月以来9ヶ月に至るま

で終始一貫して 0.1%台の有意性が検出されている。これは 2 倍量以上の防錆剤添加の効果のため、0.15%までの塩分量では発錆が生じないためである。防錆剤量Dの各水準間の平均発錆面積の有意性はAより小さく、D₁~D₂間、D₂~D₃間には有意性が成立したり、しなかったりである。これは塩分量との複雑なからみあいのためである。

4. む す び

防錆剤を標準量の 2 倍量以上を添加することは 0.15%の塩分量までは有効であり、発錆を抑制できる。もちろん、水セメント比を 50%以下にとり、かぶり等にも気を配る必要はある。0.75%と云う高い塩分量(これは、海砂起原の塩分だけでは到底達成できない高い塩分量で、硬化後、波しぶきや海水に直接接触することによって実現される塩分量である)に対しても、2 倍量の防錆剤の添加は有効である。これは実験 I の結果²⁾と矛盾するようにみえるが、実験 I でも、水セメント比を 50%以下、かぶりを 2cm 以上にして、防錆剤を 2 倍量添加した時は塩分量が 0.5%以下の時、発錆が有効に抑制されている。0.75%塩分量の時、防錆剤を 2 倍量以上添加することは、実験 I の A₄水準(1.0%)に対する D₄(2 倍量)と同じように逆効果現象がおこり、好ましくない。ただし、3 倍量の時よりも、4 倍量の添加は発錆面積は減少しているの、5 倍及至 6 倍添加すれば、0.75%の塩分量に対し、鉄筋の発錆を有効に阻止できるかも知れないと云う可能性は残されている。

また、0.75%塩分量に対し、防錆剤量 3 倍量および 4 倍量添加した時の発錆面積の推移(表-1)をみると、発錆は 3 ヶ月以来 9 ヶ月まで、それ程ふえていない。この程度の発錆面積は水セメント比が 50%以下で、かぶりが十分厚い時は、許容できる発錆量で、コンクリートにひびわれ発生のおそれは、今の所ない。今後の推移に注目したい。

参 考 文 献

- 1) 狩野春一, 他 5 名: 海砂の鉄筋コンクリート工事への利用に関する研究(その 1), (その 3), (その 4), 日本建築学会論文報告集第 54 号, pp. 21~24, 29~32, 33~36, 1956 年 9 月。
- 2) 狩野・大島・仕入: 鉄筋コンクリート用骨材としての海砂の使用について, 日本建築学会論文報告集第 63 号, pp 161~164, 1959 年 10 月。
- 3) 大島・仕入・羽倉: 鉄筋コンクリートの CaCl₂ 混和による鉄筋の発錆に関する研究, 日本建築学会論文報告集第 103 号, p. 47, 1964 年 10 月。
- 4) A C I 212 委員会: コンクリート用混和材料(2), コンクリートジャーナル, Vol. 3, No. 2, pp. 30~35, 1965 年 2 月。
- 5) 岸谷孝一: 塩素イオンが鉄筋の腐食におよぼす影響とリグニンスルホン酸カルシウムの防食効果に関する研究, 日本建築学会学術講演梗概集(関東), pp. 27~28, 1970 年 9 月
- 6) 岸谷孝一: コンクリート中の鉄筋の腐食—塩素イオンとリグニン系混和剤の防食効果—, セメントコンクリート, No. 289, pp. 22~30, 1971 年 3 月。
- 7) 岸谷孝一, 他 1 人: コンクリート混和剤の効果判定についての考察(海砂をコンクリートに用いる場合に関連して), 日本建築学会学術講演梗概集(九州), pp. 5~6, 1972 年 10 月。
- 8) 岸谷孝一: 鉄筋コンクリート構造物における鉄筋の腐食について, コンクリートジャーナル, Vol. 12, No. 2, pp. 1~16, 1974 年 2 月。
- 9) 中村修吾, 他 1 人: 塩分を含むコンクリート中の鉄筋の発錆に関する研究, コンクリートジャーナル, Vol. 13, No. 1, pp. 19~29, 1975 年 1 月。
- 10) 成田・森永: コンクリート中の中性化および鉄筋の発錆に関する研究(その 7), 日本建築学会学術講演梗概集(関東), pp. 67~68, 1975 年 10 月。
- 11) 川村満紀, 他 2 名: 海水使用モルタル中の鉄筋の発錆に関する実験的研究, セメント技術年報 XXIX, pp. 238~241, 1975 年, 同上 XXX, pp. 400~403, 1976 年。
- 12) Griffin, D. F.: Corrosion Inhibitors for Reinforced Concrete, ACI Publication SP-49 Corrosion of Metals in Concretes, pp. 95~102, American Concrete Institute, 1975 年。
- 13) 工藤・伊部: 海砂使用鉄筋コンクリートに用いる防錆剤, セメントコンクリート, No. 350, pp. 28~37, 1976 年 4 月。
- 14) 工藤・伊部: 塩化物を含む鉄筋コンクリート中の鉄筋の腐食と防錆(第 2 報), 小野田研究報告, 第 28 巻第 1 冊, 第 95 号, 1976 年。

- 15) 戸川一夫, 他2名: 海砂コンクリートの鉄筋の発錆と環境条件, セメント技術年報 XXXI, pp. 418~420, 1977年。
- 16) 新材料新工法委員会: 鉄筋コンクリート用防錆剤 "マリック", コンクリート工学, Vol. 15, No. 1, pp. 128~132, 1977年1月。
- 17) Rosenberg, A. M. & J. M. Gaidis: A Corrosion Inhibitor Formulated with Calcium Nitrite for use in Reinforced Concrete, ASTM STP 629, Chloride Corrosion of Steel in Concrete, pp. 89~99, 1977年。
- 18) 岸谷孝一, 他2名: 海砂使用による鉄筋の腐食に関する研究, 日本建築学会学術講演梗概集(中国), pp. 439~440, 1977年10月。
- 19) 吉田・西林・堀部: 鉄筋の腐食に関する一実験, 土木学会第32回年次学術講演会概要集第5部, pp. 263~264, 1977年10月
- 20) 豊福・細田: 含有塩分による鉄筋の発錆に関する試験, 土木学会第33回年次学術講演会概要集第5部, pp. 39~40, 1978年9月。
- 21) 武若・小林: コンクリート中の鉄筋の腐食促進試験に関する一提案, 土木学会第33回年次学術講演会概要集第5部, pp. 33~34, 1978年9月。
- 22) 具志・和仁屋・伊良波: コンクリート中の鉄筋の発錆実験(その1), 日本建築学会中国・九州支部研究報告第4号, pp. 17~20, 1978年2月。
- 23) 具志・和仁屋・伊良波: コンクリート中の鉄筋の発錆実験, その1~3ヶ月と6ヶ月時~, 琉球大学理工学部紀要工学篇第15号, pp. 23~56, 1978年3月。
- 24) 具志・和仁屋・伊良波: コンクリート中の鉄筋の発錆実験(その2), 土木学会第33回年次学術講演会概要集第5部, pp. 35~36, 1978年9月。
- 25) 具志・和仁屋・伊良波: コンクリート中の鉄筋の発錆実験 その2~9ヶ月および1ヶ年時点~, 琉球大学理工学部紀要工学篇第16号, pp. 1~41, 1978年9月。
- 26) 具志幸昌・沖縄地区における被害状況(特集二海砂とコンクリート), コンクリートジャーナル, Vol. 12, No. 10, pp. 61~65。
- 31) 岸谷孝一: 那覇市における小・中学校校舎の被害状況, コンクリートジャーナル, Vol. 12, No. 10 pp. 66~71, 1974年10月。
- 32) 具志幸昌: 沖縄の鉄筋コンクリート構造物の耐久性~現況調査と考察 その2~, 琉球大学理工学部紀要工学篇第8号, pp. 65~93, 1975年3月。
- 33) 小林清周: 沖縄のRC造の腐食について, 鉛と亜鉛, 第72号, pp. 1~7, 1976年7月。
- 34) 具志・和仁屋・伊良波: 宮古島の鉄筋コンクリート造校舎の耐久性調査, 琉球大学理工学部紀要工学篇第12号, pp. 9~53, 1976年9月。
- 35) 具志・和仁屋・伊良波: 沖縄における鉄筋コンクリート造校舎の耐久性調査(その1, 宮古島), 日本建築学会大会学術講演梗概集(東海), pp. 153~154 1976年10月。
- 36) 具志・和仁屋・伊良波: 沖縄における鉄筋コンクリート造校舎の耐久性調査(その2, 沖縄本島北部3村), 日本建築学会九州支部研究報告第23号, pp. 69~72, 1977年2月。
- 37) 具志・和仁屋・伊良波: 那覇市内中学校の鉄筋コンクリート造校舎の耐久性調査, 琉球大学理工学部紀要工学篇第13号, pp. 25~85, 1977年3月。
- 38) 具志・和仁屋・伊良波: 沖縄本島北部3村の鉄筋コンクリート造校舎の耐久性, 琉球大学理工学部紀要工学篇第13号, pp. 87~145, 1977年3月。
- 39) 具志・和仁屋・伊良波: 石垣島の鉄筋コンクリート造校舎の耐久性, 琉球大学理工学部紀要工学篇第13号, pp. 147~201, 1977年3月。
- 40) 具志幸昌: 沖縄県における鉄筋コンクリート構造物の耐久性, セメントコンクリート, No. 363, pp. 5~12, 1977年5月。
- 41) 具志・和仁屋・伊良波: 沖縄の鉄筋コンクリート構造物の耐久性~現況調査と考察 その3, 西表島~, 琉球大学理工学部紀要工学篇第14号, pp. 11~29, 1977年9月。
- 42) 具志・和仁屋・伊良波: 沖縄の鉄筋コンクリート構造物の耐久性~現況調査と考察 その4~, 琉球大学理工学部紀要工学篇第14号, pp. 31~53, 1977年9月。
- 43) 具志・和仁屋・伊良波: 沖縄の鉄筋コンクリート構造物の耐久性~現況調査と考察, その5, 若狭市営住宅~, 琉球大学理工学部紀要工学篇第14号, pp. 55~97, 1977年9月。
- 44) 森永繁, 他2名: コンクリートの中性化および鉄筋の発錆に関する研究(その10, 沖縄におけるRC構造物の被害調査), 日本建築学会大会学術講演梗概集(中国), pp. 441~442, 1972年10月。

- 45) 沖縄県建設材料試験所：試験年報 昭和49年度, pp. 21~22 ; 同 昭和50年度, p. 81 ; 同 昭和51年度, pp. 60~81, p. 106 ; 同 昭和52年度, pp. 25~28,
- 46) 具志・和仁屋・伊良波：コンクリート中の鉄筋の発錆実験 その3~1年半と2ヶ年時点, その1 (実験I)~, 琉球大学理工学部紀要工学篇第17号, pp. 23~47, 1979年3月。
- 47) Verbeck, G. J. : Mechanism of Corrosion of Steel in Concrete, Corrosion of Metals in Concrete, ACI Publication SP-49, pp. 21~28, 1975.
- 48) Gjølrv, O. E : Control of steel Corrosion in Concrete Sea Structures, Corrosion of Metals in Concrete, ACI Publication SP-49, pp. 1~9, 1975.